

PU2030 VERLAUFBESCHICHTUNG

	Beschreibung	Werkzeug
Temperatur und relative Feuchtigkeit (R.F.)	• Minimale Raumtemperatur am Arbeitsplatz 18 °C. • Minimale Bodentemperatur 15 °C und 3 °C über dem Taupunkt zur Vorbeugung gegen Kondenswasser. • Minimale Materialtemperatur: 15 °C. • R.F.: maximal 80 % und minimal 40%. • Maximale Umgebungstemperatur: 30 °C. • Hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit. • Material mindestens 48 Stunden akklimatisieren. • Vermeidung von Zugluft bei der Bodenanbringung.	• Wolff Thermohygrometer LVT 15 Art. 71055 • Schichtdickenmessgerät Art. 69392
Vorkehrungen	• Den auf dem Etikett angegebenen Vorsichtsmaßnahmen folgen, um das Arturo-Produkt sicher zu verarbeiten. • Um einen möglichen Farbunterschied zu vermeiden, empfehlen wir Produkte aus der selben Charge auf einem Boden zu verarbeiten. Die Chargennummer des Produktes steht auf der Verpackung.	• Schutzmittel. Art. 54533
Unterbodenkontrolle	• Die Grundierung der Kratzspachtelung muss frei von Klebstoffen und begehbar sein. • Eventuelle Mängel durch schleifen oder abstechen entfernen. • Anschließend staubsaugen. • Eventuelle Löcher mit einer geeigneten Spachtelmasse füllen. • Die Verlaufbeschichtung innerhalb 24 Stunden auf dem Kratzspachtel auftragen. • Feuchtigkeitskontrolle. • Haftung der Grundierung kontrollieren.	• Wolff Starvac NL Industriesauger Art. 63106 • Schleifmaschine z.B. Wolff Samba 230 V Art. 56364 • Spachtel 10 cm Art. 37382
Verlaufbeschichtung mischen	• Chargennummer der A und B Komponente notieren. • Komponente A gut durchmischen bis die Masse homogen ist. • Komponente B zu Komponente A gießen. • Diese gut abtropfen lassen und auskratzen. • Die Komponenten mit einem Rührgerät, was auch gut unter den Rand der Verpackung kommt, mischen. • Mischen bis die Masse homogen ist. • Mischzeit: mindestens 3 Minuten. • Um zu vermeiden, dass ungemischtes Material (Boden/Rand) verarbeitet wird, die Masse in eine geeignete Verpackung gießen und nochmals mischen.	• Rührgerät, Typ WK120, Verbindung M14 Art. 66938 Art. 13610 • Eimer leeren.

	Beschreibung	Werkzeug
Verlaufbeschichtung anbringen	- Die Verlaufbeschichtung innerhalb 24 Stunden auf die Grundierung der Kratzspachtelung auftragen. - Das gemischte Material auf den Untergrund gießen und mit einer rostfreien Glättkelle, einem Zahnpachtel oder Rakel verteilen und in der gewünschten Schichtstärke auftragen. - Nicht mehr als eine Set gleichzeitig fertig machen bevor das Material verarbeitet wird. - Bei gerade frisch angebrachtem Material nicht länger als 10 Minuten warten bevor neues Material aus der nächsten Set dazu gegeben wird.	- Glättkelle, Wolff Art. 56203 - Zahnpachtel Wolff S4. - Rakel
Aushärungszeit Verlaufbeschichtung bei 20 °C und 65% R.F.	- Begehrbar und überarbeitbar ist die Arturo PU2030 Verlaufbeschichtung nach mindestens 16 Stunden. - Die Arturo Versiegelung innerhalb von 24 Stunden auftragen. - Aufpassen, dass keine Kratzer entstehen. - Höhere Temperaturen verzögern die Aushärtung!	
Werkzeuge reinigen	Werkzeuge u.ä. direkt nach deren Gebrauch mit Arturo Reinigungstüchern reinigen*.	Blackbox / Reinigungstücher Art. 34978
Werkzeuge/Messinstrumente	Möglichst Werkzeuge/Messinstrumente von Wolff benutzen, diese sind auf die Verarbeitung von Arturo PU2030 abgestimmt.	

*Siehe betreffende Dokumentation.

Uzin Utz Nederland bv arbeitet mit dem Qualitätssicherungssystem gemäß NEN-EN ISO-9001/14001 und ist vom TÜV Nederland QA zertifiziert. Dies bedeutet, dass Lieferungen in Übereinstimmung mit den für dieses System erstellten Produkt- und Prozessspezifikationen erfolgen und die gelieferten Produkte sowie Dienstleistungen der in diesen technischen Spezifikationen festgelegten Beschreibung entsprechen. Da Uzin Utz Nederland bv keinen Einfluss darauf hat, wie und unter welchen Bedingungen die Produkte verarbeitet werden, ist jegliche Haftung für Schäden, die durch die Verarbeitung der Produkte entstehen, ausgeschlossen. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblatts verlieren alle bisher veröffentlichten Datenblätter zu diesem Produkt ihre Gültigkeit. © Uzin Utz Nederland bv. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren und/oder die Vervielfältigung dieser Publikation, in welcher Form auch immer, ist ohne schriftliche Genehmigung von Uzin Utz Nederland bv nicht gestattet. | 03.2020